



Este aditivo es recomendable para emplearse en lugar de agua al preparar adhesivos, emboquilladores y estucos CREST.

### Aplicaciones Específicas

En instalaciones de recubrimientos sobre sustratos tales como: tabla yeso, yeso, piso o azulejo existente, recubrimientos de nula absorción [%AH±0.5%], concreto pulido y en todas las áreas expuestas a la humedad, es recomendable la preparación de los adhesivos CREST con ADICREST MP PLUS. En instalaciones de azulejo o piso, en albercas, fuentes, jacuzzis y cisternas, es importante preparar el adhesivo blanco, la junta o la boquilla con ADICREST MP PLUS en lugar de agua y esperar 14 días para ser utilizado. Para utilizar el ADICREST MP PLUS como sellador de juntas y boquillas, esperar 21 días para un curado adecuado y posteriormente aplicarlo con una brocha y esperar un día para utilizarla instalación.

### Ventajas de adicrest mp plus con adhesivos base cemento

- Incrementa la adherencia entre el sustrato y el recubrimiento.
- Hace las instalaciones más flexibles para los casos en que están sujetas a flexiones o vibraciones moderadas.
- Aumenta la resistencia a la penetración de humedad.
- Aumenta la resistencia al impacto.

### Ventajas de adicrest mp plus con emboquilladores y junteadores

- Intensifica el tono de los colores.
- Aumenta la resistencia al desgaste y agrietamiento.
- Incrementa la resistencia a la penetración de humedad.
- Reduce la aparición de salitre.
- La instalación es menos rígida.

### Ventajas de adicrest mp plus con estucos

- Intensifica los colores.
- Aumenta la resistencia a la penetración de humedad.
- Incrementa la resistencia al desgaste y agrietamiento.
- La instalación es menos rígida.

### Preparación de las mezclas

Solamente sustituya el agua recomendada por ADICREST MP PLUS. Solo en el caso de JUNTACREST deberá mezclarlo a razón de 3.0 a 3.5 litros por bulto de 10 kg. Es importante remover la mezcla cada vez que vaya ser aplicada y no agregar más aditivo una vez preparada.

### Procedimiento de aplicación

Para su aplicación siga las instrucciones señaladas al reverso del empaque.

### Recomendaciones

Al emplear ADICREST MP-PLUS mezclado en lugar de agua con BoquiCREST ultra en temperaturas superiores a 35°C, prepare la mezcla utilizando 50% de ADICREST MP-PLUS y 50% de agua limpia. Procure realizar la instalación en la mañana.

### Precauciones

Lávese las manos después de utilizarlo. Evite el contacto con los ojos, si ocurriera, lave con agua corriente durante 15 minutos y consulte al médico de inmediato. **NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

### Importante

**No nos hacemos responsables por las pérdidas o los daños ocasionados debido a la aplicación de este producto, si esta no se lleva a cabo de acuerdo con las instrucciones impresas en su empaque o por su uso diferente al descrito. Previo a su aplicación, el usuario debe confirmar si el producto es adecuado para el uso que pretende. El**

usuario debe asumir la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación distinta a la especificada.

#### Datos Técnicos:

<b>Presentación:</b>	Envase de 1 y 3.78 L
<b>Tipo:</b>	Aditivo líquido base latex-acrílico.
<b>Color:</b>	Blanco.
<b>Tiempo de Almacenaje:</b>	12 meses en lugar seco, en su envase original y sin abrir.
<b>Temperatura de Aplicación:</b>	De 10* C a 38* C.

Nota- Temperaturas menores a 10°C pueden ocasionar congelamiento del material inhibiendo su funcionamiento y a temperaturas mayores a los 38°C, ocurre rápida evaporación del agua del material provocando un secado prematuro.

