

JUNTEADOR CON SELLADOR INTEGRADO PERDURA



FÁCIL INSTALACIÓN

Mortero base cemento de color durable y selladores de alta calidad, resistencia a la tensión, fricción y cambios de temperatura. Ideal como junta (boquilla) entre losetas de cerámica, mármol, barro, piedras y fachaletas de cemento o piedra natural.

Presentación de 10 kg. Disponible en 13 colores.

Perdura. La marca para siempre.



Desde
1967

FÁCIL INSTALACIÓN

JUNTEADOR CON SELLADOR INTEGRADO PERDURA

DESCRIPCIÓN

Mortero base cemento enriquecido con productos químicos. Los pigmentos utilizados para su elaboración no son susceptibles a la luz solar, por lo que siempre mantendrá su color. Siga con cuidado las instrucciones para lograr una adecuada instalación y asegurar un terminado perfecto.

VENTAJAS

Color altamente durable y selladores de la más alta calidad; resistente a la tensión, fricción y a los cambios de temperatura. Fácil de instalar y con baja absorción de agua.

USOS

Ideal para utilizarse como junta (boquilla) en cerámica, mármol, barro, piedras y fachaletas de cemento como las de Perdura Stone o piedra natural.

PREPARACIÓN

Agregue 2 lt de agua limpia por saco para formar una pasta espesa y uniforme. Mezcle enérgicamente y deje reposar de 8 a 10 minutos, permitiendo que los químicos se disuelvan. Vuelva a mezclar sin agregar más agua y así queda listo para aplicarse. Utilice la misma proporción de agua y junteador en cada mezcla para lograr una mayor uniformidad en el color y la apariencia.

APLICACIÓN

La superficie a cubrir deberá estar limpia, libre de polvo, grasa, aceite o elementos que afecten una adecuada instalación. Aplique el producto en las juntas hasta cubrir las totalmente, utilice una llana de hule duro y hágalo de forma diagonal a las juntas para una mejor penetración. Espere un poco a que comience a reventar (secar) para realizar una segunda aplicación con una pasta más diluida. Talle las juntas con esta nueva pasta para darle un mejor acabado. Limpie los sobrantes del producto para evitar que se adhiera a las losetas y las pueda manchar. Con una esponja húmeda repase las líneas de junteado, es importante una vez terminada la aplicación, cubrir la superficie para así evitar contacto con el polvo.

RECOMENDACIONES

- Es recomendable esperar mínimo 24 hrs. para transitar por el área donde se junteó.
- Cuando las condiciones climatológicas mantengan una temperatura menor a 4°C no aplique el Junteador, éste no fraguará. Si la temperatura ambiente es mayor a 34°C y el porcentaje de humedad menor al 50%, hidrate ligeramente la superficie a emboquillar.
- Limpie la superficie de la loseta o donde se manche de Junteador cuando se esté instalando, no dejar pasar más de 10 minutos, sobre todo en superficies porosas como son los pisos de barro ya que el pigmento puede penetrar manchando las piezas y no quitarse fácilmente.
- Asegúrese de curar o mojar la junta en el tiempo recomendado (a las 24 y 48 hrs. después de haberse instalado), de lo contrario la junta se desmoronará.
- Utilice la misma proporción de junteador y agua en cada mezcla para obtener la uniformidad en el color.
- Evite usar jaladores para aplicar el producto ya que normalmente se prepara la mezcla muy floja o aguada y una vez seco e instalado el Junteador se desmoronará.
- Usarse en ancho de junta de mínimo 4 mm y máximo de 12 mm.
- Si desea mejorar la apariencia usar Sellacril Perdura, después de 7 días de haberse instalado el Junteador para evitar que la junta se manche de blanco.
- Para limpiar una junta sucia tallar con agua y jabón con un cepillo, posteriormente enjuagar con agua.
- No instale este producto sobre azulejos de color oscuro: verde jade, negro, café o azul, ya que dejará marcas sobre ellos (los rallará).
- En caso de contacto con los ojos, no los talle y proceda a lavarlos con abundante agua limpia.
- Para aplicar entre la piedra o fachaleta de cemento como Perdura Stone, puede utilizar una duya.
- Mantenga este producto bajo techo, en un lugar seco y evite la humedad.
- Preferentemente use este producto a más tardar al año de su fecha de fabricación (fecha de fabricación impresa en este mismo envase).

RENDIMIENTO

TAMAÑO DE LOSETA	Junteador normal en m ² por saco	
	Junta de 1 cm	Junta de 1/2 cm
10x10	4	8
10x20	8	16
20x20	10	20
20x30	12.5	25
30x30	13.5	27
25x40	15	30
30x45	17	34
40x40	20	40
45x45	22	44
50x50	24	48
60x60	27	52

CURADO

Moje la junta 24 hrs. después de haber terminado la instalación, repita esta operación los dos días siguientes. Esta operación es muy importante, ya que esto evitará que la junta se desmorone.

ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco, los lugares con exceso de humedad afectan al producto formándose piedras. Evite que el producto se moje mientras se encuentre almacenado. Después de un año de su fecha de elaboración el producto empieza a perder sus propiedades.

COLORES DISPONIBLES

Arena, chocolate, báltico, gris, beige, blanco, negro, caoba, platino, capuchino, rojo, verde y marfil.

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICA	ANSI 118.6-1999	JUNTEADOR PERDURA	UNIDADES
Resistencia a la compresión a 28 días.	246	330	kg/cm ²
Absorción de agua.	< 10	7	%

*Los resultados son valores típicos y éstos pueden variar, sin embargo todos los productos que usted adquiera cumplen con la especificación.

¿QUÉ JUNTEADOR UTILIZAR?

	Terminado	Junta	Uso	Colores
Junteador Sin Arena	Extrafino	2 a 4 mm	Muros	12
Universal	Fino	2 a 10 mm	Pisos y muros	6
Junt. con Sellador Int.	Granulado	5 a 15 mm	Pisos	13
Durapoxi	Liso	2 a 10 mm	Industrial	5

GARANTÍA

-El Junteador con Sellador Integrado Perdura está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad y cumple con las normas y estándares de calidad que para este producto se tiene a nivel internacional. Aún así hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado, si por alguna razón el Junteador con Sellador Integrado Perdura está defectuoso, nuestra responsabilidad se limita únicamente al reemplazo de una cantidad igual de producto. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente.
-El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.

ASESORÍA TÉCNICA: Guadalajara: (33) 3601 2033 con 5 líneas, León: (477) 707 1811, México: (55) 5646 4151, Monterrey: (81) 8114 9832, Mérida: (999) 946 4455.

ADVERTENCIA: La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque corresponde a nuestra experiencia, deben considerarse en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, cuando se tenga la intención de utilizar este producto debe asegurarse con anticipación que es el idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

Elaborado por:

Adhesivos de Jalisco S.A. de C.V.

Tel.: (33) 3601 2033 con 5 líneas.

Perdura. La marca para siempre.