

SIN ARENA JUNTEADOR PERDURA



Te recomendamos
DURACRIL
EL SUPER ADITIVO 100% ACRILICO
PERDURA
Para obtener mejores
resultados en la aplicación
de este producto.
LINEA DE PRODUCTOS
PERDURA

TERMINADO FINO

Mortero con color integrado de fina granulometría para juntar (emboquillar) azulejos o pisos rectificadas o con poco espacio entre uno y otro.

Presentación en caja de 5 kg.
Disponibles en 12 colores.

Perdura. La marca para siempre.



SIN ARENA JUNTEADOR PERDURA

TERMINADO FINO

DESCRIPCIÓN

Mortero base cemento para emboquillar espacios reducidos (2 a 4 mm).

VENTAJAS

Este producto está modificado con químicos, pigmentos de alta calidad y una granulometría extra fina controlada. Tiene excelente trabajabilidad, es fácil de instalar, brinda buen tiempo de trabajo y color durable.

USOS

Para juntar (emboquillar) con poco espacio entre una pieza y otra en juntas menores a 3 mm o piezas instaladas a hueso: azulejos, pisos rectificadas, cerámica, pisos porcelánicos, barro y mármol.

PREPARACIÓN

Agregar de 1.5 a 2 lt de agua limpia por cada caja de Junteador Sin Arena, mezclar enérgicamente hasta lograr una pasta de consistencia suave y uniforme, dejar reposar la mezcla de 8 a 10 minutos, vuelva a mezclar sin agregar más agua y así quedará listo para su aplicación. Utilizar la misma proporción de agua en cada mezcla para lograr la uniformidad en el color.

APLICACIÓN

La superficie a cubrir deberá estar limpia, libre de polvo, grasa, aceite o elementos que afecten una adecuada instalación.

Aplique el producto en las juntas hasta cubrir las totalmente, utilice una llana de hule duro y hágalo de forma diagonal a las juntas para una mejor penetración. Espere un poco a que comience a reventar (secar) para realizar una segunda aplicación con una pasta más diluida (si utilizó Duracril Perdura en la primer mezcla, es conveniente hacerlo en esta mezcla también). Talle las juntas con esta nueva pasta para darle un mejor acabado.

Limpie los sobrantes del producto para evitar que se adhiera a las losetas y las pueda manchar. Con una esponja húmeda repase las líneas de junteado, es importante una vez terminada la aplicación cubrir la superficie para así evitar contacto con el polvo.

RECOMENDACIONES

- Es recomendable utilizar al menos 1 lt. de Duracril Perdura para la instalación de este producto, para dar mayor resistencia y dureza a la junta por ser de una granulometría muy fina.
- Es recomendable esperar mínimo 24 hrs. para transitar por el área donde se junteó.
- Cuando las condiciones climatológicas mantengan una temperatura menor a 4°C no aplique el Junteador, éste no fraguará. Si la temperatura ambiente es mayor a 34°C, hidrate ligeramente la superficie a emboquillar.
- Limpie la superficie de la loseta o donde se manche de Junteador cuando se esté instalando, no dejar pasar más de 10 minutos, sobre todo en superficies porosas como lo son los pisos de barro, ya que el pigmento puede penetrar manchar las piezas y no quitarse fácilmente.
- Asegúrese de curar o mojar la junta en el tiempo recomendado (a las 24 y 48 hrs. después de haber hecho la instalación), ya que de lo contrario la junta puede desmoronarse.
- Utilice la misma proporción de Junteador Sin Arena y agua en cada mezcla para una uniformidad en el color.
- Evite usar jaladores de agua para aplicar el producto ya que se preparan las mezclas flojas o aguadas y se desmoronará la junta una vez que se instale y se seque.
- Usarse en un ancho de junta máximo de 1 cm.
- Si desea mejorar la apariencia usar Sellacril Perdura, después de 7 días de haberse instalado el Junteador para evitar que la junta se manche de blanco.
- Para limpiar una junta sucia tallar con agua y jabón con un cepillo y enjuagar con agua.
- Si se va aplicar en áreas de mucho tráfico o movimiento es necesario agregar Duracril al 100%.
- Mantenga este producto bajo techo, en un lugar seco y evite la humedad.
- Preferentemente use este producto a más tardar al año de su fecha de fabricación (fecha de fabricación impresa en este mismo envase).
- Evite inhalar el polvo, use mascarilla al preparar este producto.

RENDIMIENTO

TAMAÑO DE LOSETA	Junteador normal en m ² por saco
	Junta de 3 cm
10x10	5
10x20	10
20x20	12,5
20x30	15
30x30	16
25x40	17,5
30x45	20
40x40	22
45x45	26
50x50	28
60x60	30

CURADO

Moje la junta 24 hrs. después de haber terminado la instalación, repita esta operación los dos días siguientes. Esta operación es muy importante, ya que evitará que la junta se desmorone.

ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco. Los lugares con exceso de humedad afectan al producto formándose piedras. Evite que el producto se moje mientras se encuentre almacenado. Después de un año de su fecha de elaboración el producto empieza a perder sus propiedades.

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICA	RESULTADO	ESPECIFICACIÓN	UNIDADES
Demanda de agua.	32	No Aplica	%
Resistencia a la compresión.	330	≥ 200	kg/cm ²
Dureza.	80	≥ 70	Shore D
Absorción de agua.	9	≤ 14	%

*Los resultados son valores típicos y éstos pueden variar, sin embargo todos los productos que usted adquiera cumplen con la especificación.

¿QUÉ JUNTEADOR UTILIZAR?

	Terminado	Junta	Uso	Colores
Junteador Sin Arena	Extrafino	2 a 4 mm	Muros	12
Universal	Fino	2 a 10 mm	Pisos y muros	6
Junt. con Sellador Int.	Granulado	5 a 15 mm	Pisos	13
Durapoxi	Liso	2 a 10 mm	Industrial	5

GARANTÍA

-El Junteador Sin Arena Perdura está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad y cumple con las normas y estándares de calidad que para este producto se tiene a nivel internacional. Aún así hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado, si por alguna razón el Junteador Sin Arena Perdura está defectuoso, nuestra responsabilidad se limita únicamente al reemplazo de una cantidad igual de producto. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente.

-El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.

ASESORÍA TÉCNICA: Guadalajara: (33) 3601 2033 con 5 líneas, León: (477) 707 1811, México: (55) 5646 4151, Monterrey: (81) 8114 9932, Mérida: (999) 946 4455.

ADVERTENCIA: La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque corresponde a nuestra experiencia, deben considerarse en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, cuando se tenga la intención de utilizar este producto debe asegurarse con anticipación que es el idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

Elaborado por:

Adhesivos de Jalisco S.A. de C.V.
Tel.: (33) 3601 2033 con 5 líneas.

Perdura. La marca para siempre.

