

PEGA PISOS Y MARMOL PERDURA



ADHESIVIDAD EFICAZ

Adhesivo base cemento Portland enriquecido con aditivos y productos químicos que le brindan excelente adherencia y un tiempo de trabajo adecuado. Ideal para instalación de todo tipo de pisos cerámicos, loseta de mármol y cantera.

Presentación de 20 kg. Disponible en blanco y gris.

Perdura. La marca para siempre.



PEGA PISOS Y MARMOL PERDURA

ADHESIVIDAD EFICAZ

DESCRIPCIÓN

Adhesivo base cemento Portland de la más alta calidad, enriquecido con aditivos y productos químicos. Disponible en blanco y gris.

VENTAJAS

Este producto ofrece una alta adherencia y tiempo de trabajo, además tiene una granulometría controlada que permite una excelente trabajabilidad, mayor dureza y resistencia.

USOS

Excelente para la instalación de todo tipo de losetas cerámicas, azulejos, pisos cerámicos, pisos de mármol, cantera, piedra (Perdura Stone).

PREPARACIÓN

Agregue aproximadamente 4 lt de agua limpia por saco y mezcle enérgicamente para lograr una pasta espesa y uniforme que le permita trabajar adecuadamente, si requiere una mayor adherencia sobre todo en losetas de baja absorción de agua (menor al 4%) utilice Duracril Perdura en una proporción desde 1 lt por saco hasta la sustitución del agua, dependiendo de la adherencia y resistencia requerida, así como el tipo de loseta a instalar. Deje la mezcla reposar de 10 a 15 minutos, permitiendo que los químicos se disuelvan. Vuelva a mezclar sin agregar más agua y listo para su aplicación.

APLICACIÓN

La superficie a cubrir deberá estar limpia, libre de polvo, aceite, pintura, grasa o elementos que afecten una adecuada adherencia. Aplique el Pega Piso y Mármol con la parte plana de la llana metálica, hasta que cubra la superficie a instalar (no mayor a 1 m²), ralle con la parte dentada de la llana con una profundidad adecuada al tipo y tamaño de loseta a instalar. No ajuste las piezas después de 15 minutos.

RECOMENDACIONES

1. Cuando las condiciones climatológicas mantengan una temperatura menor a 4°C no aplique el adhesivo, éste no fraguara. Si la temperatura ambiente es mayor a 34°C y el porcentaje de humedad menor al 50%, hidrate ligeramente los firmes y los muros, para así aprovechar al máximo el tiempo abierto de trabajo que el producto le ofrece.
2. Sea precavido con las superficies calientes y corrientes de aire ya que éstas acelerarán el fraguado del adhesivo y se disminuirá considerablemente el tiempo abierto de trabajo.
3. No aplique capas superiores a 2 cm, para estos casos nivele primero con un firme de cemento y arena. Si lo hace con el adhesivo corre el riesgo de que éste se rompa.
4. Para instalar losetas de nula o baja absorción (menores al 4%), deberá usar Duracril Perdura (de 1 a 2 lt por saco), para asegurar la correcta instalación y adherencia de las losetas.
5. No se recomienda para usar en superficies de madera, plásticos o metal.
6. Utilice llanas de dientes cuadrados, de preferencia 6 mm o más grandes si va a instalar losetas mayores a 30 X 30 cm.
7. Mantenga este producto bajo techo, en un lugar seco y evite la humedad.
8. Preferentemente use este producto a más tardar al año de su fecha de fabricación (fecha de fabricación impresa en éste mismo envase).
9. Evite inhalar el polvo, use mascarilla al preparar este producto.

RENDIMIENTO

De 3 a 4 m² por saco, dependiendo de las prácticas de instalación, superficie a recubrir y tipo de loseta a usar.

ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco, los lugares con exceso de humedad afectan al producto formándose piedras. Evite que el producto se moje mientras se encuentre almacenado. Después de un año de su fecha de elaboración el producto empieza a perder sus propiedades.

SECADO

El secado mínimo es obtenido de 24 a 48 hrs. dependiendo de la temperatura del ambiente, el emboquillado deberá ser hecho 48 hrs. después. Utilice Junteador Perdura.

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICA	GRIS	BLANCO	ESPECIFICACIÓN	UNIDADES
Demanda de agua.	20	19	No aplica	%
Resistencia al corte en loseta de alta absorción de agua a 28 días.	19	18	≥ 11	kg/cm ²
Resistencia al corte en loseta de baja absorción de agua a 28 días.	14	13	≥ 11	kg/cm ²
Resistencia a la compresión a 28 días.	150	95	≥120 Gris ≥60 Bco.	kg/cm ²
Tiempo abierto.	55	60	≥ 25	minutos
Dureza.	70	85	≥ 65 Gris ≥60 Bco.	Shore D
Absorción de agua.	14	18.5	≤ 17 Gris ≤ 25 Bco.	%
Sulfatos totales.	0.90	0.75	≤ 1.5	%

*Los resultados son valores típicos y éstos pueden variar, sin embargo todos los productos que usted adquiera cumplen con la especificación.

GARANTÍA

-El Pega Pisos y Marmol Perdura está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad y cumple con las normas y estándares de calidad que para este producto se tiene a nivel internacional. Aún así hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado, si por alguna razón el Pega Pisos y Marmol Perdura está defectuoso, nuestra responsabilidad se limita únicamente al reemplazo de una cantidad igual de producto. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente.
-El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.

ADVERTENCIA: La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque corresponde a nuestra experiencia, deben considerarse en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, cuando se tenga la intención de utilizar este producto debe asegurarse con anticipación que es el idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

Elaborado por:
Adhesivos de Jalisco S.A. de C.V.
Tel.: (33) 3601 2033 con 5 líneas.

Perdura. La marca para siempre.



ASESORÍA TÉCNICA: Guadalajara: (33) 3601 2033 con 5 líneas, León: (477) 707 1811, México: (55) 5646 4151, Monterrey: (81) 8114 9932, Mérida: (999) 946 4455.