FICHA TÉCNICA MILAN NERO

PP162

















CARACTERÍSTICAS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		
Material	Porcelánico esmaltado Mármol negro Liso		
Color			
Acabado			
Formato	60x120 Intenso		
Tráfico			
Uso	Comercial		
M ² por caja	1.44		
Piezas por caja	2		
Caras	6		

C	CARACTERÍSTICAS	NORMA	ESTÁNDAR	RESULTADO
# +	Espesor	ISO 10545-2	+-0.5%	+-0.5%
	Rectangularidad	ISO 10545-2	+-0.5%	+-0.1%
807	Planitud	ISO 10545-2	+-0.5%	+-0.2%
*	Brillo	ISO 2813 irreditor de tetitoj	Declarado por la fábrica	Min. 90%
5	Calidad de la superficie	ISO 10545-2	Min. 95%	Min. 98%
(CARACTERÍSTICAS FÍSICAS			
0	Absorción de agua	ISO 10545-3	E>-0.5%	E>-0.2%
Ψ	Dureza superficial (MOH'S)	ISO 10545-7	>-6%	>-6%
ST.	Resistencia a la abrasión (PEI)	ISO 10545-7	Declarado por la fábrica	PEI IV
(CARACTERÍSTICAS MECÁNICA	IS	440	
+	Resistencia a la flexión (MOR)	ISO 10545-4	>-35 N/mm² (350kg/cm)²	>-45 N/mm ² (450kg/cm) ²
670	Módulo de ruptura	ISO 10545-4	1300 Newton	2000 Newton
(CARACTERÍSTICAS DE SEGUR	IDAD		
2	Resistencia a la fricción	ISO 10545-17	>-0.4	>-0.4
验	Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	Clase 3	Clase 3
66	Resistencia a las sustancias	ISO 10545-12	Clase GB, excepto ácido	Clase GA
*	Resistencia a las heladas	ISO 10545-12	A prueba de heladas	Cumple con la norma
(A)	Resistencia del color a luz UV	ISO 10545-16	Resistente	Resistente
101	Espectro de tono y textura (ETT)	ISO 10545-14	ETT 1	ETT 1

RECOMENDACIONES ANTES DE INSTALAR

Revisar que el modelo y medida corresponda con el material solicitado, etiqueta ubicada en la parte externa de la caja del producto.

. Verificar que las piezas sean compatibles en color y diseño, de lo contrario, notifique de inmediato a su distribuidor autorizado TENDENZZA ITALIA PISOS Y RECUBRIMIENTOS S.A. DE C.V.

La garantía contra defecto de fabricación, aplica solo antes de la colocación del producto. Una vez instalado el producto, no se aceptan reclamaciones.

La garantía no incluye la reposición de otros materiales procesados junto al producto, ni otros costos en que se haya incurrido.

La garantía no incluye flete para entrega en domicilio o entrega en obra.

La reposición o cambio, se hará efectiva a través de nuestro distribuidor, por lo que será necesario acudir a recogerlo en la sucursal del mismo.

Se deberá presentar la reclamación con su distribuidor autorizado TENDENZZA ITALIA PISOS Y RECUBRIMIENTOS S.A. DE C.V. Se deberá presentar la factura original o copia de su compra. El material que se está reclamando, deberá ser producto de línea al momento de la compra. (No se aceptan saldos, ni descontinuados).

El material deberá ser entregado al distribuidor autorizado TENDENZZA ITÁLIA PISOS Y RECUBRIMIENTOS S.A. DE C.V. La reclamación y/o devolución, no deberá rebasar 60 días de la fecha factura.

El material deberá estar en perfecto estado y en su empaque original para hacer válida la garantía.

TENDENZZA ITALIA PISOS Y RECUBRIMIENTOS SA DE CV., no garantiza el producto contra daños causados durante la colocación y/o el mantenimiento.


El material deberá ser instalado por personal calificado.

GARANTÍA

La garantía se limitará a la cantidad de producto defectuoso que sea devuelto, el cual deberá estar en el mismo estado en que se entregó.



PLANO MECÁNICO










GUÍA DE INSTALACIÓN



GUÍA DE INSTALACIÓN



Asegure que la superficie a recubrir este totalmente plana, firme, olvelada y limple



Siguiendo las instrucciones del empaque prepare el adhesivo adecuado al tipo de revestimiento.



Aplique el adhesivo sobre el área a instalar y haga succes con la llaha dentada. Para formatos arriba de 60x60cm, se recomienda el doble encolado. Para formatos Grandes usar llaha 10 a 12 mm.




Coloque las piezas una a una de acuerdo al dibujo y las guias de instalación que se encuentran al miverso de cada pieza.



Asiente la pieza sobre el adhesivo, con un leve movimiento perpendicular con respecto al rayado y de pequeños gelpes con el martillo de guma para evacuar restos de ase.



Aplicar las específicaciones de juntas (descrito en esta guia). Dejendo una junta de 2 a 3 mm como minimo, usando separadores. Mo se recomienda instalar sin junta.



Si desea instalar las piezas con un patrón de trastape, hágalo de manera tal que la intersección de las piezas sea menor o igual a 20%.



En caso de FORMATOS GRANDES se recomienda el uso de sistema de nivelación, que ayudan a uma mejor colocación y nivelación de las pezas:



Evile manchar de adhesivo la pleza o en su caso limpie cuidadosamente en un lepso no mayor a 30 minutos con una esponja y mezcáa de agua y vinegre.



Una vez terminada la instalación, deje fraguar como milamo 48 horas, no limpie, camina, ni apoye objetos sobre el matorial instalado en las siguientes 24 horas.



Petire la cera profectora con una estopa seca en caso necesario, aplique vinagre o thiner. No utilice limpiadores a base de ácidos.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA



Los pisos porcelánicos son fáciles di limplar, tanto de suciedad como de manchas. Puede hacerlo con una escoba, trapeador húmedo o aspiradora.



Limpie tari frecuentemente como sea necesario, para evitar que se acumule la sucledad o la arena, los cuales pueden tener el mismo efecto que los materiales abrasivos y dafiar la superficie de las piezas.



Para facilitar la eliminación de manchas en la superficie, procure limpiarlas immediatamente; al momento en que se produzcan, para evitar que se hagan permanentas.



Utilice detergentes normales neutros, nunca ácidos, ni abrastvos y enjuague finalmente con agua limpia.



Si en la superficie hubiera manchas dificiles de eliminar, le sugerimos utilizar una solución natural a base de vinagre blanco o de manzana.



Agregue 250mi de vinagre en un litro de agua y limple el producto con dicha solución.



Nunca utilice ácidos o solventes (Triner, aguarras, etc.) Así conio productos aceitosos y capillos con cerdas rigidas.



