



Cemenquin[®]
soluciones para la construcción

CONSTRUYE **MÁS**, CONSTRUYE **MEJOR**

CQ-993

Para una rápida instalación de zoclo de vinílico y de hule, elaborado a base de resinas acrílicas en emulsión, cargas minerales y aditivos.

Presentación: 13.24L / 3.78L / 1L



Aplicación

- 1 La superficie debe estar limpia, seca, nivelada, libre de polvo, suciedad, grasa, ceras y materiales extraños
- 2 Quitar papel vinilo y adhesivo de las áreas antes de adherir el zoclo. Lijar superficies de pinturas brillantes
- 3 Desenrollar el zoclo en forma de bandera y mantener durante 24 hrs. antes de la instalación
- 4 Agite vigorosamente el CQ-993 y aplique sobre el zoclo o la pared utilizando llana o pala de albañil. Se recomienda llana dentada cuadrada de 1/16" x 1/16" x 1/16" x 1/16"
- 5 El zoclo puede ser colocado al momento. No colocar el zoclo más de 20 min después de aplicado el material

Usos

Se recomienda para pegar zoclo sobre superficies de cemento, yeso, panel de yeso, paneles prefabricados y madera.

Características

- Se presenta listo para aplicar no es necesario hacer ninguna preparación en obra
- **CQ-993** tiene un alto tack inicial
- **CQ-993** es resistente al agua
- **CQ-993** no es flamable
- **CQ-993** contiene productos químicos que evitan la proliferación de microorganismos

Limitaciones

- A) No aplicar sobre paredes con papel de vinilo o tapiz
- B) No agregue agua o cualquier otra sustancia
- C) No aplique sobre emplastes frescos
- D) No deje secar superficialmente el adhesivo ya que esto puede inhibir su adhesividad

Rendimiento

LITRO*	GALÓN*	CUBETA*
18 a 22 m	60 a 75 m	220 a 280 m

*Metros lineales a 4" de grosor

FICHA TÉCNICA

% sólidos en peso	68 - 70
Densidad a 25°C	.40 - 1.45 g/cm ³
Tiempo de almacenaje	Un año en su envase original en lugar adecuado



No deje el producto al alcance de los niños, en caso del contacto con el producto en los ojos lávese continuamente hasta que acuda con su médico.