

# GEOTEXTILES

# Tejidos HF

Es un Geotextil Tejido diseñado y fabricado con una estructura única que le permite ser utilizado para reforzar, separar y drenar. El Geotextil Tejido HF se produce en una de las plantas del grupo Wavin bajo un Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo con los requerimientos de las normas (ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001).

Es altamente resistente a la degradación biológica y química, que normalmente se encuentra en los suelos. Los valores de las propiedades que aparecen en esta especificación son obtenidos en nuestro laboratorio de control de calidad que cuenta con acreditación GAI LAP (Geosynthetic Accreditation Institute – Laboratory Accreditation Program).



# VENTAJAS Y BENEFICIOS

Gracias a su nuevo diseño de estructura, presenta 3 grandes beneficios:

- Drena: Tiene un desarrollo que permite ayudar a la evacuación del agua en su plano (transmisividad) y a través de este (permeabilidad).
- Refuerza: Por su exclusivo arreglo dimensional se incrementa la fricción con los materiales de relleno, mejorando el desempeño mecánico de las estructuras.
- Separa: Gracias a su configuración, se convierte en una capa ideal para evitar la contaminación de los granulares (o materiales de relleno) con los materiales in-situ.

## SECTORES

- Infraestructura: Carreteras, Aeropuertos, Puertos, Ferrocarriles.
- Oil & Gas.
- Minería.
- Ambiental.

## CAMPOS DE APLICACIÓN

- Separación de suelos.
- Estabilización de suelos y/o subrasantes blandas.
- Estructuras de contención en suelo reforzado.
- Refuerzo y construcción de terraplenes sobre suelos blandos.
- Formaletas Flexibles (Geotextile Tubes, Geobags y Geobox).

## FUNCIONES



Separación



Estabilización



Drenaje

PROPIEDADES MECÁNICAS	NORMA	UNIDAD	TR5000 HF	TR6000 HF	TR7000 HF
<b>Método Grab</b>					
<b>Resistencia a la Tensión</b>	ASTM D4632	N	2800	3300	4200
<b>Elongación</b>		%	13	19	14
<b>Método de la Tira Ancha</b>					
<b>Sentido Longitudinal</b>	ASTM D4595	kN/m	90	110	140
<b>Elongación</b>		%	13	13	14
<b>Sentido Transversal</b>	ASTM D4595	kN/m	90	110	140
<b>Elongación</b>		%	14	14	14
<b>Resistencia al Punzonamiento CBR</b>	ASTM D6241	kN	9.0	10.0	12.0
<b>Resistencia al Rasgado Trapezoidal</b>	ASTM D4533	N	1300	1800	3400

PROPIEDADES HIDRÁULICAS	NORMA	UNIDAD	TR5000 HF	TR6000 HF	TR7000 HF
<b>Tasa de Flujo en el Plano</b>	ASTM D4716 <sup>3</sup>	l/h-m	11.26	12.24	13.09
<b>Tamaño de Abertura Aparente</b>	ASTM D4751	mm (Tamiz)	0.425 (40)	0.425 (40)	0.300 (60)
<b>Permeabilidad</b>	ASTM D4491	cm/s	12.0 x 10 <sup>-2</sup>	9.0 x 10 <sup>-2</sup>	4.70 x 10 <sup>-2</sup>
<b>Permitividad</b>	ASTM D4491	s <sup>-1</sup>	0.97	0.60	0.36
<b>Tasa de flujo</b>	ASTM D4491	l/min/m <sup>2</sup>	2430	1800	1024

PROPIEDADES FÍSICAS	NORMA	UNIDAD	TR5000 HF	TR6000 HF	TR7000 HF
<b>Espesor</b>	ASTM D5199	mm	1.20	1.40	1.50
<b>Resistencia UV (%Retenido@500 hr)</b>	ASTM D4355	%	>70	>70	>70
<b>Rollo ancho</b>	Medido	m	3.85	3.85	3.83
<b>Rollo largo</b>	Medido	m	100	80	80
<b>Rollo área</b>	Calculado	m <sup>2</sup>	385	308	306

**Nota:**

1. Los valores de las propiedades de esta especificación son vigentes a partir de marzo de 2021 y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
2. Los valores publicados corresponden al sentido más desfavorable del Geotextil. Los Valores MARV corresponden a los valores promedio menos dos veces la desviación estándar.
3. Ensayo modificado ajustando algunos parámetros en combinación con la ISO12958 e incluyendo aditamentos especiales para optimizar el ensayo en bajos espesores.
4. La fabricación de nuestras soluciones opera bajo un sistema integrado de gestión de acuerdo con los requerimientos de las normas (ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001).  
Los valores de las propiedades que aparecen en esta especificación son obtenidos en nuestro laboratorio de control de calidad que cuenta con acreditación GAI LAP (The Geosynthetic Institute).

**CONVENCIONES:**

ASTM: American Society for Testing and Materials. • N. A.: No aplica.

Operamos bajo sistemas internacionales de control de calidad; Contamos con la acreditación **GAI LAP (The Geosynthetic Institute)**.

La presente ficha técnica está vigente a partir de mayo de 2021. Nos reservamos el derecho de introducir las modificaciones de especificaciones que considere necesarias para garantizar la óptima calidad y funcionalidad de sus productos sin previo aviso. La información aquí contenida se ofrece gratis, es cierta y exacta a nuestro leal saber y entender; no obstante, todas las recomendaciones y sugerencias están hechas sin garantía, puesto que las condiciones de uso están fuera de nuestro control y es responsabilidad exclusiva del usuario. Por favor verificar los datos de esta especificación con el Departamento de Ingeniería para confirmar que la información esta vigente.



Tel.818375.0992/93, 818372.3713/14/15  
 Prolong. Ruiz Cortines #307 Pte.  
 Col. Paseo deCumbres Mty N.L. C.P.64346  
[www.colibrimty.com](http://www.colibrimty.com)  
 colibrimty