

# Fijaporcelánicos® y Porcelanatos

El mejor adhesivo para porcelanatos incluyendo Piso sobre Piso.

Adhesivos



**Fijaporcelánicos® y Porcelanatos** es un mortero adhesivo de granulometría controlada de tamaño medio, enriquecido con polímeros y aditivos especiales que brindan una gran adherencia, excelente ajustabilidad y extraordinaria trabajabilidad.

PISOS sobre PISO	Firmes	Muros
Interior y exterior residencial	Interior y exterior residencial y comercial	Interior residencial y comercial

\*Consultar instalaciones de fachadas con el fabricante.

## USOS

- Para colocación de porcelánicos hasta 90 cm x 90 cm.
- Para colocación de recubrimientos cerámicos en cualquier formato.
- Para situaciones de Piso sobre Piso en todo tipo de interiores.
- Uso residencial.
- Para colocación en fachadas, consultar al Departamento Especificaciones.

## VENTAJAS

- Ideal para recámaras, cocinas y baños.
- Ideal para instalaciones en finas interiores y exteriores.
- Permite instalaciones PISO sobre PISO de uso residencial.
- Ideal para colocaciones sobre paneles de yeso o cemento.
- Ideal para áreas de tránsito medio.
- Evita demoliciones.
- Rapidez de colocación.
- Excelentes valores de Ajustabilidad, Tiempo de Tráfico y Tiempo de Vida.
- Cumple y excede la resistencia física marcada por las normas ANSI A118.1, ANSI A118.4 y NMX-C-420.
- Recubrimientos: Pétreos\*, cerámicos, mallas, porcelánicos y blocks de vidrio.
- Superficies: cemento-arena\*\*, concreto pulido, block, tabique, cerámica existente, paneles prefabricados de yeso o cemento preparados.
- \* Excepto slates y mármol verde.
- \*\*Verificar que la resistencia del repellido soporte el peso adicional.

## Datos Técnicos

Presentación	20 kg
Colores	Bianco y Gris
Rendimiento	6.00 m <sup>2</sup> 3.80 m <sup>2</sup> ■ 2.60 m <sup>2</sup> En aplicaciones a doble capa de adhesivo, este disminuirá su rendimiento.
% de agua de trabajo	25% a 27% (5.0 a 5.4 l)
Tiempo abierto	Valor igual o superior al de la Norma NMX-C-420-1-ONDCC-2017 según la clasificación del adhesivo. ●
Deslizamiento	≈ 2 mm
Tiempo de vida en charola	120 min +
Tiempo para abrir al tránsito y emboquillar	24 hr +
Resistencia a la tensión	≈ 9 kg/cm <sup>2</sup> 1 N/mm <sup>2</sup> ▼
Resistencia a la compresión	≈ 115 kg/cm <sup>2</sup> 13 N/mm <sup>2</sup> □
Resistencia al corte	≈ 19 kg/cm <sup>2</sup> 2.1 N/mm <sup>2</sup> ●
Almacenamiento máximo	6 meses (papel) 8 meses (polietileno)
Tipo de Adhesivo	Tipo B

Sobre superficies lisas y utilizando llana dentada cuadrada de 1/4" x 1/4" x 1/4", 1/4" x 3/8" x 1/4" y 1/2" x 1/2" x 1/2" respectivamente.

▲ Llana inclinada de 60° según Norma NMX-C-420.

+ Variación por condiciones del sustrato y dibujo posterior de la pieza.

● Según Métodos ANSI 118.4 con azulejo tipo C.

■ A 23 °C y 48% de humedad relativa.

□ Según Norma NMX-C-420, método a "0" minutos.

● Según Norma NMX-C-420, Adhesivo tipo C.

● Según Norma NMX-C-420.

Fecha de Actualización Mayo 2023

GRUPO  
COMERCIAL  
**COLIBRI**  
DE MONTERREY

Tel. 818375.0992/93, 818372.3713/14/15  
Prol. Ruiz Cortines #307 Pte. Col. Paseo de Cumbres Mty N.L. C.P. 64346  
www.colibrimty.com colibrimty

# Fijaporcelánicos® y Porcelanatos

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Deberá ser estructuralmente firme, sólida y nivelada.
- Limpiar la superficie de polvo, impermeabilizantes, rebabas, grasa y aceites, al igual que el recubrimiento a instalar.
- En elementos de concreto deberán tener un fraguado mínimo de 14 días previo a la instalación del adhesivo.

## PREPARACIÓN DEL ADHESIVO

En una charola o cubeta limpia añada de 5.0 a 5.4 litros de agua limpia para 20 kg de **Fijaporcelánicos® y Porcelanatos**, batiendo bien la mezcla asegurándose que no queden grumos. Deje reposar 5 a 10 minutos y bata nuevamente. **NO AGREGUE MÁS AGUA.** Se recomienda el uso de mezclador eléctrico para garantizar la perfecta mezcla de materiales.

## COLOCACIÓN

Antes de iniciar la instalación asegúrese que los recubrimientos se encuentran a la sombra.

1. Con el lado liso de llana dentada extienda la mezcla sobre la superficie dejando una capa gruesa no mayor al diente de la llana cuadrada.
2. Con el lado dentado peine el adhesivo dejando surcos rectos paralelos entre sí. En colocaciones verticales se recomienda que el rallado sea horizontal. El material sobrante se puede regresar a la charola.
3. Coloque el recubrimiento mientras el adhesivo se encuentre fresco al tacto y asiente la pieza hasta que quede embebido en el adhesivo, asentando con un mazo de goma.
4. Eventualmente, levante una pieza para checar que la transferencia del adhesivo tenga como mínimo el 95% de cobertura en interiores y exteriores.
5. Retira el exceso de adhesivo de las juntas para posteriormente emboquillar de manera correcta.
6. Se recomienda el uso de separadores o crucetas para mantener una correcta alineación y separación de las piezas.

## RECOMENDACIONES

- Cuando se aplique el adhesivo a temperaturas mayores de 35 °C o cuando la temperatura del sustrato sea mayor de 50 °C o en condiciones de viento excesivo, humedezca el sustrato y/o el recubrimiento evitando saturación.
- No se recomienda la utilización de **Fijaporcelánicos® y Porcelanatos** en temperaturas menores de 5 °C.
- En las condiciones antes mencionadas, las características del adhesivo presentarán variaciones, sin que esto se considere defecto de fabricación.
- El tiempo abierto del adhesivo puede variar dependiendo de las condiciones climáticas, del sustrato y métodos de instalación (cuide que no se deshidrate el adhesivo una vez extendido para permitir adherencia y evitar desprendimientos en un futuro).
- No mezclar directamente sobre pisos de concreto.
- Rebata el adhesivo cada 15 minutos. **NO AGREGUE MÁS AGUA.**
- Mantenga el adhesivo preparado a la sombra.
- Se recomienda la utilización de un mezclador eléctrico para garantizar la perfecta integración de los materiales.
- Para instalación en climas extremos, consulte al Departamento de Especificaciones, ya que la especificación puede variar, sin considerarse esto como falla del material.
- El porcentaje de agua para la preparación del adhesivo en climas extremos podrá variar en un margen de  $\pm 2\%$  sobre el valor indicado.
- Para transitar y/o aplicar emboquillador, permita al menos 24 horas de fraguado en todos los adhesivos.
- Almacene en un lugar fresco y seco, alejado de la humedad.
- No agregue ningún componente no indicado en la ficha técnica.
- Para instalación en exteriores y/o fachadas consulte al Departamento de Especificaciones.
- Para piezas a partir de 40 x 40 cm el adhesivo deberá colocarse a doble capa (en pieza y superficies).
- Respete el ancho de junta recomendada por el fabricante del recubrimiento, indicada en el empaque.
- El rendimiento puede variar de acuerdo con las condiciones del sustrato y métodos de instalación.
- En instalaciones sobre metal, impermeabilizantes o superficies no descritas en la presente ficha, favor de consultar al Departamento de Especificaciones.
- No se recomienda para instalaciones que estarán en inmersión permanente (alberca, fuentes, cisternas, etc.).